



Hurtighærdende naturstensklæber

- Til fugtfølsomme natursten som f.eks. lys marmor, travertin etc.
- Til stor- og megaformatfliser
- Indendørs anvendelse på gulv og væg
- Modvirker misfarvning og udblomstringer
- Godkendt til vådrum
- Letflydende konsistens til gulve
- Gangbar og fugning efter 3 timer
- Velegnet til gulvvarme
- Lagtykkelse op til 10 mm
- Meget lav emission: EC1 PLUS

Produkt

Hvid hurtighærdende cementbaseret, kunststofforstærket pulver med lette fyldstoffer.

Forbrug

Tandstørrelse	Kg pr. m ²
4 x 4 mm	ca. 1,0
6 x 6 mm	ca. 1,5
8 x 8 mm	ca. 1,9
10 x 10 mm	ca. 2,4
12 x 12 mm	ca. 2,9

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

Underlag

Puds, murværk og porebeton.

Betonaftretningslag med og uden opvarmning, retningsgivende alder 14 døgn og max. fugtighed på 90 % RF ved fugtbestandige natursten.

Letklinkerbetonelementer max. fugtindhold på 8 %.

Cementbaseret spartelmasse.

Anhydritgulve max. 0,5 % restfugt.

Pladstøbt beton og betonelementer ældre end 2 måneder.

Gipskartonplader, fibergipsplader, kalciumsilikatplader.

Vinyl og maling på beton.

Eksisterende flisebeklædninger, terrazzo.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam samt fri for udblomstringer og gennemgående revner. Afrensning af fedt og sæberester foretages med Alfix Grundrens.

Kontrollér, at eventuel maling er fastsiddende og ikke afsmittende.

Vinyl og maling slibes/matteres med egnet sandpapir og påføres Alfix UniversalPrimer.

Alternativt udføres der et tyndt kontaktlag af Alfix QuickFix premium evt. oprørt med Alfix FlexBinder.

Opretnings af ujævnheder op til 10 mm kan foretages med Alfix QuickFix premium.

Stærkt sugende underlag, f.eks. ubehandlet porebeton, gipsplader, gipspuds, kalciumsilikatplader og anhydritgulve, primes med Alfix VådrumsPrimer eller Alfix PlaneMixPrimer.

Brugsanvisning

Oprøring foretages med 0,24 - 0,27 liter rent, koldt vand pr. kg pulver, svarende til 4,8 - 5,4 liter pr. 20 kg pose afhængig af, om der skal arbejdes med produktet som vægklæber eller en letflydende gulvklæber.

Blandingen skal anvendes inden for ca. 1 time. Husk ved hver opblanding at anvende ren spand og værktøj.

Alfix QuickFix premium trækkes på underlaget med en tandspartel, først med den glatte side, derefter trækkes igennem med tandsiden. Fliserne presses/vrides straks på plads i den fugtige klæber, dog senest inden for ca. 20 minutter. Ved montering af mosaik glittes overfladen på klæberen plan med den glatte side af spartlen.

Herefter presses/klappes mosaikken på plads i den våde klæber med f.eks. et fugebræt.

Kontrollér, at flisens bagside er dækket.

Ved fliser større end 600 x 600 mm trækkes klæber både på underlag og flise, så bagsiden dækkes fuldstændig uden hulrum (Buttering-Floating metoden).

For megaformatfliser tilsættes Alfix FlexBinder til fliseklæberen.

Se i øvrigt Alfix brochuren "Stor- og megaformatfliser - Montering og fugning med Alfix".

Til natursten trækkes klæber både på underlag og flise så bagsiden dækkes helt (Buttering-Floating metoden).

Se i øvrigt Alfix Temainfo: Natursten/marmor.

Bemærk!

Der må ikke tilsættes ekstra vand til klæber, som er begyndt at afbinde.

Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter åben- og afbindingstiden.

Korrigerende af fliser kan normalt foretages inden for ca. 10-20 minutter efter montering, afhængig af underlagets og flisens sugeevne.

Alfix QuickFix premium har særlige egenskaber, der forhindrer misfarvninger på natursten.

Dette kan dog ikke garanteres under alle forhold. Er flisens fugtfølsomhed ukendt, anbefales derfor at udføre en prøvelægning.

Alfix QuickFix premium er ikke egnet til områder med vedvarende vandpåvirkning f.eks. i bassiner samt på udendørs fliser.

Ved tilsætning af Alfix FlexBinder opnås en elastisk fliseklæber til anvendelse på kritiske underlag. Til fugning af natursten anbefales Alfix QuickFuge 8 premium.

Gulvvarmeanlæg skal være slukket min. 3 døgn før opstart og bør tidligst tændes ca. 3 uger efter endt fugning af flisebeklædningen.

Når gulvvarme tilsluttes, øges der med +5°C/døgn indtil ønsket gulvvarmetemperatur er nået.

Mærkning

	Alfix A/S H.C. Ørstedes Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 15	Ydeevnedeklaration nr. 15	EN 12004:2007+A1:2012 Alfix QuickFix premium Hurtighærdende, ce- mentbaseret fliseklæber med forbedret vedhæft- ning, deformation og åbentid. Indendørs anvendelse.
Brandklasse	NPD	Farlige stoffer	Se sikkerhedsdatablad på www.alfix.com
Vedhæftningsstyrke efter tørlagring	≥ 1,0 N/mm ²	Vedhæftningsstyrke efter varmelagring	≥ 1,0 N/mm ²
Vedhæftningsstyrke efter vandlagring	≥ 1,0 N/mm ²	Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring	≥ 1,0 N/mm ²

Rengøring

Rester af Alfix QuickFix premium på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærdner under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Afprøvninger

DS/EN 12004 – DS/EN 12002

Henvisninger

Brochuren: Vådrum - Vandtætning med Alfix

Brochuren: Stor- og megaformatfliser - Montering og fugning med Alfix

Temainfo: Natursten/Marmor

Produktinfo for:

- Alfix Grundrens
- Alfix VådrumsPrimer
- Alfix PlaneMixPrimer
- Alfix FlexBinder

Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.com

Tekniske data

Arbejdstemperatur	+5°C - +30°C
Densitet	1,2 kg/liter oprørt med vand
Åbentid	15 - 20 minutter
Anvendelsestid	Ca. 1 time ved +20°C
Gangbar/fugning	Efter 3 timer ved +20°C Efter 12 timer ved +10°C
Fuldt belastbar	Efter 1 døgn ved +20°C
Trækstyrke, beton	1,0 - 2,0 N/mm ²
Klassificering	DS/EN 12004 - DS/EN 12002 C2 FE S1
Lagring	Min. 12 måneder ved tør opbevaring i uåbnet emballage